

Karta techniczna produktu**Folia paroizolacyjna mdm[®] Verso Top**

Właściwość	Metoda badania	Jednostka	Rezultat	Tolerancja	
				Min.	Max.
Wodoszczelność	EN 1928	-	Spełnia wymagania przy 2kPa	-	-
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu: maksymalna siła rozciągająca	EN 12311-2	N/50 mm	wzdłuż ≥ 100	-	-
			w poprzek ≥ 60	-	-
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu: wydłużenie	EN 12311-2	%	NPD	-	-
Wytrzymałość na rozdzieranie (gwoździem)	EN 12310-1	N	wzdłuż ≥ 90	-	-
			w poprzek ≥ 90	-	-
Odporność na uderzenie	EN 12691	mm	-	-	-
Wytrzymałość złącza	EN 12317-2	N/50 mm	-	-	-
Przenikanie pary wodnej	EN 1931	[(m ² x s x Pa)/kg]	NPD	-	-
Przenikanie pary wodnej 23°C/85%RH	Lyssy	g/(m ² x 24)	4,5	-1,5	+1,5
Przenikanie pary wodnej, Sd	EN 1931	m	4,5	-2	+12
Opór dyfuzyjny pary wodnej po sztucznym starzeniu	EN 1296 i EN 1931	-	spełnienie wymagań	-	-
Odporność na alkalia	NPD				
Reakcja na ogień	EN 13501-1	-	F	-	-
Długość	EN 1848-2	m	50	-0	+0,5
Szerokość	EN 1848-2	m	1,50	-0,005	+0,005
Grubość	EN 1849-2	mm	0,45	-0,10	+0,10
Gramatura	EN 1849-2	g/m ²	85	-10	+10
Prostoliniowość	EN 1848-2	-	spełnienie wymagań	-	-
Wady widoczne	EN 1850-2	-	brak	-	-

Bielsko-Biała, 17.04.2019

(miejsce i data wystawienia)