

Karta techniczna produktu

DuPont™ AirGuard® Tape

Taśma klejąca DuPont™ AirGuard®

Opis produktu i zastosowanie

Mocna, elastyczna i uniwersalna taśma do łączenia warstw paroizolacji. Nadaje się do hermetycznego uszczelniania zakładów membran, złączy, połączeń, okien i drzwi oraz do uszczelniania wokół przejść, takich jak przewody rurowe, okablowanie i elementy konstrukcyjne. Dobra przyczepność do różnych gładkich i lekko chropowatych podłoży: drewna, murów, aluminium, konstrukcji stalowych, membran z UPVC, PE i PP. Zalecana do użytku wewnętrznego z paroizolacjami AirGuard®.

Skład produktu

Nośnik: elastyczna folia PE, biała
Klej: akrylowy
Przekładka: papier silikonowany

Specyfikacja

WŁAŚCIWOŚĆ	STANDARD	WARTOŚĆ
Kod		1310V
Kolor		Biały
Grubość	DIN EN 1942	ok. 270 µm
Masa podstawowa		ok. 375 g/m²
Zakres temperatur		od -40°C do 70°C
Temperatura montażu		> -5°C (*)
Szczelność powietrzna (**)	DIN 4108-2 DIN 18542	powietrzno-szczelna zgodnie z BG R
Wytrzymałość na rozciąganie	DIN EN 14410	ok. 25 N/cm
Rozciąganie przy zerwaniu	DIN EN 14410	około 450%
Przyczepność do stali	DIN EN 1939	ok. 12 N/cm
GEV-EMICODE	EC1 ^{Plus}	
(*) : może nieznacznie się różnić w zależności od podłoża. Przed rozpoczęciem montażu może być konieczne przeprowadzenie testów przylepności.		
(**) : Mierzone przy różnicy ciśnień 600 Pa. Testowane na powierzchni aluminiowej.		

Zalecenia dotyczące użytkowania

- Wysoce elastyczny, wzmocniony nośnik z możliwością ręcznego oddzierania
- Dobra odporność na temperaturę
- Wysoka odporność na dyfuzję pary wodnej
- Klej akrylowy o doskonałej odporności na starzenie
- Klej niezawierający rozpuszczalników
- Do 4 miesięcy odporności na promieniowanie UV (w przypadku stosowania na zewnątrz)
- Niewrażliwa na kontakt z wodą
- W przypadkach niewystarczającej przyczepności z powodu zbytniej porowatości czy niestabilności powierzchni, zaleca się wcześniejsze użycie gruntu primer.
- Klejone powierzchnie powinny być wolne od brudu, wilgoci, lodu, smaru i innych materiałów, które mogłyby potencjalnie zmniejszyć wytrzymałość adhezyjną. Zalecenia dotyczące przechowywania:
- Rolki należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach, na płasko, w suchym i czystym miejscu, w temperaturze od +5°C do 35°C, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia.

DuPont de Nemours
(Luxembourg) S.à r.l.
L - 2984 Luxembourg
E-mail: tyvekinfo@dupont.com
Tel. +352 3666 5885

www.building.dupont.pl

Informacje te odpowiadają naszej aktualnej wiedzy na ten temat. Nie mają one celu zastąpienia jakichkolwiek testów, które mogą być konieczne do samodzielnego określenia przydatności naszych produktów do jakiegokolwiek innego zastosowania niż określone w niniejszym dokumencie. Informacje te mogą podlegać zmianom w miarę zdobywania nowej wiedzy i doświadczenia. Ponieważ nie możemy przewidzieć wszystkich zmian w rzeczywistych warunkach użytkowania końcowego, firma DuPont nie udziela żadnych gwarancji i nie bierze odpowiedzialności w związku z jakimkolwiek wykorzystaniem tych informacji do innych zastosowań niż te, które zostały określone w niniejszym dokumencie. Żadna informacja w niniejszym dokumencie nie może być uznana za licencję na prowadzenie działalności w ramach jakiegokolwiek prawa patentowego ani za rekomendację dotyczącą naruszenia jakiegokolwiek prawa patentowego. Informacje na temat bezpieczeństwa produktu są dostępne na żądanie. Niniejszy karta charakterystyki produktu jest dokumentem drukowanym i jest ważna bez podpisu.

Data: 10 Styczeń 2024

DUPONT
Tyvek