

Karta techniczna

VESTAR 220

VESTAR

MEMBRANY DACHOWE

VESTAR 220 jest wysokoparoprzepuszczalną, membraną dachową zaprojektowaną jako warstwa wstępnego krycia pod zewnętrzne pokrycie w konstrukcjach szkieletowych jak i w dachach o pełnym deskowaniu. Membrana jest całkowicie wodoszczelna, chroni izolację termiczną od zewnątrz przed opadami atmosferycznymi, a także jest doskonałym materiałem wiatroizacyjnym przeznaczonym do ochrony ścian budynków w konstrukcjach ramowo-szkieletowych oraz w domach z bali, konstrukcjach budynków mieszkalnych oraz hal przemysłowych.

Membrana dachowa VESTAR 220 może być stosowana we wszystkich dachach wentylowanych i niewentylowanych, pod różnorodne pokrycia dachowe (np. dachówka ceramiczna, dachówka betonowa, blachodachówka itp.).



ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI

MEMBRANA DACHOWA VESTAR 220		
Zamierzone zastosowanie	Wyroby podkładowe pod nieciągłe pokrycia dachowe, wyroby podkładowe do ścian	
Reakcja na ogień	klasa E	
Giętkość w niskiej temperaturze	-30°C	
Przenikanie pary wodnej, Sd	0,04 m ^(+0,02/-0,02)	
ODPORNOŚĆ NA PRZESIĄKANIE WODY		
przed sztucznym starzeniem	W1	
po sztucznym starzeniu		
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE		
	wzdłuż / MD	w poprzek / CD
przed sztucznym starzeniem	320 N/50 mm ^(± 60)	180 N/50 mm ^(± 50)
po sztucznym starzeniu	250 N/50 mm ^(± 50)	140 N/50 mm ^(± 40)
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZRYWANIE		
	wzdłuż / MD	w poprzek / CD
przed sztucznym starzeniem	250 N ^(± 60)	250 N ^(± 60)
WYDŁUŻENIE		
	wzdłuż / MD	w poprzek / CD
przed sztucznym starzeniem	80 ^(± 40) %	150 ^(± 70) %
po sztucznym starzeniu	70 ^(± 30) %	110 ^(± 60) %

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Gramatura	220 g/m ² (±10)	Odporność na działanie temperatury	+80°C
Wymiary folii	1,5 m x 50 m	Odporność na promieniowanie UV	3 miesiące
Materiał	Polipropylen	Substancje niebezpieczne	Brak
Ilość warstw	4	Możliwość stosowania na dachu z pełnym deskowaniem	



Wyprodukowano dla:
Marabut Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 10
32-070 Czernichów
tel: 12 270 24 24

Zobacz więcej na:
folie-budowlane.pl